

IZO-V

Data wydania: 18.04.2019

Wydanie: II

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wersje wcześniejsze

Folia IZO-V jest to elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest:

- regulacja przenikania wody i/lub pary wodnej przez ścianę, podłogę lub dach;
- zapobieganie podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migrację wody z jednej części ściany do drugiej i niedopuszczenia do przedostawania się wody do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku;
- zabezpieczenia wnętrza budynku przed wodą wnikałą od góry w murach kominów i attyk.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna								
PN-EN 13984:2013 PN-EN 14909:2012								
Zastosowanie					Typ tworzywa sztucznego			
Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – TYP A Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – TYP A					LDPE			
Właściwość		Metody badawcze	Jednostka miar	Wartość				
				IZO-V 0,20/±40%	IZO-V 0,30/±40%	IZO-V 0,40/±40%	IZO-V 0,50/±40%	
Część normatywna								
1.	Wodoszczelność (2kPa)		PN-EN 1928 met. A	-	Zgodna			
2.	Odporność na uderzenie		PN-EN 12691 met. B	mm	NPD			
3.	Trwałość	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni)	PN-EN 1296 PN-EN 1931	-	Zgodne			
		Odporność chemiczna	PN-EN 1847	-				
		Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni) (2kPa)	PN-EN 1296 PN-EN 1928	-				
		Odporność na alkalia	PN-EN 1847 PN-EN 1928	-				
4.	Wytrzymałość na rozdzielanie	W P	PN-EN 12310-1	N	40	70	70	90
					40	70	70	90
5.	Wytrzymałość złącza	W P	PN-EN 12317-2	N/50mm	50	70	90	100
					50	70	90	100
6.	Odporność na niską temperaturę		PN-EN 495-5	-	NPD			
7.	Opór dyfuzyjny pary wodnej		PN-EN 1931	(m ² *s*Pa)/kg	2,3*10 ⁻¹¹ ± 60%		4,0 * 10 ⁻¹¹ ± 60%	
8.	Maksymalna siła rozciągająca	W P	PN-EN 12311-2	N/50mm	45	60	75	90
					35	45	55	65
9.	Wydłużenie przy zerwaniu	W P		%	≥ 100			
					≥ 100			
10.	Reakcja na ogień		PN EN ISO 11925-2	-	Klasa F			
11.	Substancje niebezpieczne		-	-	Nie zawiera substancji niebezpiecznych			
Część informacyjna								
12.	Grubość		PN EN 1849-2	mm	0,20 (± 40%)	0,30 (± 40%)	0,40(± 40%)	0,50 (± 40%)
13.	Gramatura			g/m ²	110 (±10%)	166(±10%)	221(±10%)	276(±10%)
14.	Wymiary	Długość nawoju *	PN-EN 1848-2	m	(20–100) ± 2%			
		Szerokość *		m	(5-8) ± 5%			
		Prostoliniowość		-	Odchyłka od prostoliniowości nie większa niż 60mm na 10m długości wyrobu			
15.	Wady widoczne		PN-EN 1850-2	-	Brak			

* lub wg uzgodnień z odbiorcą

INFORMACJA REACH

Ten produkt spełnia definicję wyrobu w rozumieniu artykułu 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które są uwalniane w sposób zamierzony podczas normalnych i racjonalnych warunków stosowania. Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Karta Charakterystyki nie jest wymagana w celu wprowadzenia wyrobu do obrotu, transportu lub jego użytkowania. Zgodnie z naszą wiedzą i zapewnieniami naszych dostawców polimery oraz wszelkie dodatki wykorzystywane w produkcji wyrobu nie zawierają substancji (SVHC) z listy kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Wartości gwarantowane odpowiednich parametrów technicznych są każdorazowo uzgadniane z odbiorcą. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy.